

BASTON

AEROSSOL

ESPUMA PU

INTERFIX

750 mL/720 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: Espuma expansiva de poliuretano, monocomponente, que reage com a umidade do ar tornando-se após a cura em uma espuma semirrígida, atóxica e com propriedades de fixação, adesão, isolamento e enchimento. Desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.

Por conta de sua válvula profissional, pode-se dosar o uso da espuma, visto que esta válvula não trava, possibilitando aplicá-la mais vezes.

Dados Técnicos:

Cor: Âmbar.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não Aplicável.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Pressão Interna: 35 a 75 Psi.

Taxa de Liberação: 310 a 350 g/minuto.

Tempo de formação: 40 minutos em temperatura ambiente.

Tempo de cura: 40 minutos secagem ao toque, 12 horas secagem total.

Peso específico do produto expandido: 0,03 0,08g/cm³ após 12 horas.

Densidade Expandida: 0,03-0,08g/cm³(12h).

Locais de uso: NA CASA: Instalação de batentes de portas, janelas, telhas, banheira de hidromassagem, nas cumeeiras para eliminação de goteiras, entre outros. NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Colocação de quadros de portas, acomodação de banheira de hidromassagem, isolamento térmico e

acústico, canos de isolamento de aparelhos de ar condicionado, entre outros. NA INDÚSTRIA: Junções de paredes, divisórias, tetos, câmaras, portas e painéis frigoríficos, revestimentos de barcos, entre outros.

Instruções de Uso: Agitar a lata muito bem. Retirar a tampa e rosquear o bico aplicador. Aplicar o produto com a válvula para baixo. Puxar o gatilho com dois dedos. Mediante a inclinação do gatilho aplica-se a quantidade de espuma. Preencher 1/3 do vão, pois a espuma se expande. Em locais verticais, aplicar de baixo para cima. Vãos superiores a 3 cm devem ser preenchidos em etapas e a cada etapa umedecer a camada anterior já endurecida. Para a fixação de batente de porta aplicar em 3 pontos de cada lado nas regiões próximas as dobradiças, sendo que cada ponto deve ter aproximadamente 30cm de espuma curada. Para a fixação de janela aplicar em 8 pontos. O vão entre a alvenaria e o batente não deve ser superior a 1,5cm. Não alisar a espuma, ao invés disso, lixar/cortar a espuma após a cura total para dar acabamento. Deixar secar por no mínimo 2 horas antes de cortar o volume excedente. Recomenda-se a utilização da lata por completo em um mesmo dia, caso o produto não seja totalmente utilizado, não retirar o bico aplicador e deixar formar naturalmente uma porção de espuma na ponta do bico. Na reutilização, agitar a lata e cortar a ponta do bico. O produto deve ser reutilizado em até 3 dias. Uma vez endurecida a espuma só pode ser removida por métodos mecânicos.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 65X300mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 ano partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as

mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

