

BASTON

AEROSSOL

SILICONE INTERFIX

160 CONSTRUÇÃO

270 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Silicone Interfix 160 Construção com antifungo possui cura acética e vulcaniza com umidade do ar, tornando-se uma borracha vedante e flexível. Excelente adesão em vidros (comum e temperado), alumínio anodizado, aço inox, cerâmicas vitrificadas e fibra de vidro. Recomendado para vedações de vitrines (vidros temperados), janela de alumínio e vidros, portas de alumínio, box, banheiras, pias, tanques, etc. Possui excelente resistência as intempéries, radiação ultravioleta, tem excelente resistência química. Pode ser aplicado em locais suspensos e verticais. Não resseca, nem encolhe. Possui vida longa e estável em temperatura de -40°C a 180°C.

Dados Técnicos:

Cor: Branco, Cinza, Preto e Incolor.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Acido Acético.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Ponto de fulgor: não aplicável.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 0,99.

Instruções de Uso: Para uma aplicação correta as superfícies precisam estar firmes, bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem secas. Para melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. **Aplicação (cartucho):** Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em ângulo de 45°. Colocar o cartucho em uma pistola aplicadora e segurar inclinado em ângulo de 45°. Aplicar o selante empurrando-o de encontro à superfície. Alisar o selante de modo contínuo, usando uma espátula ou

similar. Remover a fita crepe logo após o término do acabamento. Não mexer no selante até a cura completa. Se após o uso restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Para reutilização retire o tampão.

Cura: Forma uma película em até 25 minutos e tem uma pré-secagem de 24 horas.

Limitações: Não é recomendado o uso em: vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, aquários, alumínio sem anodização, granitos, concreto, alvenaria, borrachas, superfícies porosas e ou pintadas, imersão contínua em líquidos, aplicações estruturais e locais onde o selante sofra abrasão. Pode não aderir em alumínio pintado e em plásticos. Silicone não aceita pintura. O tempo de cura pode variar dependendo das condições ambientais do local de aplicação.

Embalagem: Cartucho.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se armazenado em condições inadequadas sua validade é reduzida.

Precauções: Atenção! Não aplicar o silicone antes de ler instruções de uso e segurança do produto. Use equipamentos de segurança (óculos, luvas). Aplicar em local bem ventilado para evitar inalar os vapores (durante a cura há liberação de odor de ácido acético). Nocivo para organismos aquáticos. Evitar contato direto do produto não curado com a pele e os olhos; caso isto ocorra, limpar com papel absorvente e lavar com água em abundância. Procurar um médico se necessário ou o Disque-Intoxicação 0800-722-6001.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas

na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

