

# BASTON

AEROSSOL

## TINTA CHEMICOLOR

### AGRÍCOLA

### 400 mL/240 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Elaborada com produtos de alta qualidade é indicada e aprovada para fazer pequenos retoques em máquinas e equipamentos agrícolas de metal.

#### Dados Técnicos:

Cor: Característica de cada cor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,90 a 0,96 g/cm<sup>3</sup>.

Viscosidade: 15 a 45 CF3.

Pressão Interna: 45 a 80 Psi a 50°C.

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto.

**Preparo da superfície:** Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas como pó, ceras gorduras, óleos, resíduos existentes etc. Remova a pintura velha com Removedor de tintas Chemicolor ou lixa. Proteja a parte que não será pintada. Pode-se aplicar o Fundo Uso geral Chemicolor previamente, para melhor uniformidade e acabamento.

**Aplicação:** Agite muito bem antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distancia de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as

mesmas. A cor é uma referência interna do fabricante da tinta, fazer um teste em uma pequena área para verificar se há diferença do padrão do seu equipamento.

**Intervalo entre as demãos:** 5 a 15 minutos.

**Secagem:** Secagem ao toque em 15 minutos. Secagem para manuseio em 1 hora. Secagem total em 24 horas.

**Recomendações:** Para uma melhor cobertura aplicar 2 a 3 demãos no máximo, com intervalos entre as mesmas. Evite escorrimentos aplicando a 1ª demão bem fina para um melhor acabamento para as outras demãos. Não aplicar em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico e tecido emborrachado. Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após a utilização vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que note somente a saída de gás. Isto evita possíveis entupimentos. Em caso de entupimento da válvula retire o botão e mergulhe-o em acetona. Quando necessário limpe o orifício com uma água bem fina. Não aplicar em temperatura abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Em superfícies de madeira fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência pois ambas podem ser alteradas.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos

olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

